



VARMALLA POHJALLA

---

# ARDEX P 4

## Pohjustusaine – sisä- ja ulkotiloihin

---

Pohjustusaine seinä-, katto- ja lattiapinnoille ulko- ja sisätiloissa.

Huokoisille ja tiiville pinnoille

Eryteisesti ennen kiinnityslaasteja tai seinä- ja lattiatasoiteita

Nopea kuivuminen

Liuotteeton

Yksikomponenttinen

Tiksotrooppinen koostumus

Helppo levittää

---

ARDEX Oy  
PL 53  
02601 ESPOO  
Puhelin: (09) 6869 140  
Telefax: (09) 6869 1433  
E-mail: [ardex@ardex.fi](mailto:ardex@ardex.fi)  
Internet: [www.ardex.fi](http://www.ardex.fi)

# ARDEX P 4

## Pohjustusaine – sisä- ja ulkotiloihin

### Käyttöalue:

Ulko- ja sisätiloissa huokoiset ja tiiviit lattia-, seinä- ja kattopinnat kuten:

- betoni
- sementti- ja kalkkisementtirappaus
- keraaminen laatta
- mosaiikkibetoni
- vedenkestävät maalit
- vedenkestävät liimajänteet

Ennen kiinnityslaasteja tai lattia- ja seinätasoitteita.

### Tyyppi:

Liuotteeton, valkoinen keinohartsiseos sisältäen lisäaineita ja kvartsihiekkää. Tikstrooppinen koostumus.

### Alustan esikäsittely:

Alustan pitää olla kuiva, luja, pölytön, puhdas ja riittävän kantokykyinen tulevalle päällysteelle ja rasitukselle.

### Työskentely:

ARDEX P 4 on käyttövalmis ja se voidaan levittää telalla tai pensselillä.

Levitetään tasaisesti kauttaaltaan. Annetaan kuivua vaaleaksi kalvoksi ennen seuraavaa työvaihetta.

Huokoisilla alustoilla voidaan ARDEX P 4 laimentaa 15%:lla vettä. Kuivumisaika riippuu alustan huokoisuudesta ja on yleensä 20 °C lämpötilassa n. 60 minuuttia. Matalammissa lämpötiloissa ja tiiviillä pinnoilla voi kuivumisaika pidentyä ja korkeammassa lämpötiloissa ja huokoisilla pinnoilla lyhentyä.

Avattu astia suljetaan huolellisesti. Vajaa astia on käyttökelpoinen muutaman päivän astian avauksesta.

Astiat ja työkalut voidaan välittömästi työn jälkeen pestä vedellä.

Voidaan käyttää yli 5 °C lämpötiloissa.

### Huomaa:

Sisätiloissa tartuntasiltana puualustoilla, teollisuuspinnoitteilla, valuasfaltti- ja magnesiittipinnoilla tai polyuretaani-, epoksi- ja bitumiliimajääminen päällä suosittelemme tarkoitukseen sopivaa ARDEX -sisätilojen pohjustusainetta.

Veteen löystyvät tasoite- ja liimajäämät poistetaan.

ARDEX P 4 –pohjustusainetta ei voida käyttää altaissa.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

### Tärkeää:

Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.

### Tekniset tiedot

#### ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

<b>Menekki:</b>	n. 100-500 g/m <sup>2</sup> alustasta ja käytetystä työvälineestä riippuen
<b>Kuivumisaika:</b>	n. 60 minuuttia (20 °C)
<b>Pakkaus:</b>	astia 2 ja 8 kg netto
<b>Varastointi:</b>	n. 12 kk pakkaselta suojattuna avaamattomassa alkuperäispakkauksessa

### Takuu:

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta ja antamamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos.