



VARMALLA POHJALLA

ARDEX X 78 S

MICROTEC Kiinnityslaasti lattia, nopea

Sementtipohjainen

Täyttää C2-vaatimukset EN 12004 mukaan

Täyttää F-luokituksen (tartuntavetolujuus
> 0,5 N/mm² jo 6 tunnin jälkeen)

Keraamisten laattojen, myös tiiviiden laattojen,
betonilaattojen ja luonnonkivien asentamiseen
sisä- ja ulkotiloissa

Kuituvahvistus

- pienentää laastin jännitteitä
- parantaa tartuntalujuutta
- pienentää laastin kutistumista

Jo 90 minuutin kuluttua kävelynkestävä.

Vedenkestävä, pakkasenkestävä

Pieni menekki

Helppo työstää

Ei sisällä irtoavaa kalkkia

Täydellinen laastipeitto

ARDEX X 78 S

+ ARDEX E 90

= joustava ja vettähyllivä erikoislaasti
(S2 EN 12002 mukaan)



ARDEX Oy
PL 53
02601 ESPOO
Puhelin: (09) 6869 140
Telefax: (09) 6869 1433
E-mail: ardex@ardex.fi
Internet: www.ardex.fi

ARDEX X 78 S

MICROTEC Kiinnityslaasti lattia, nopea

Käyttöalue:

Sisällä ja ulkona. Lattiat.

Muodonmuutoskykyinen kiinnityslaasti, joka mahdollistaa täydellisen laastipeiton alustan ja laatan väliin.

- Myös tiiviille keraamisille laatoille
- Lasi- ja posliinimosaikeille
- Betonilaatoille
- Alkalista kosteutta kestäville luonnonkiville

Voidaan käyttää myös parvekkeilla ja uima-altaissa.

Myös koviin rasituksiin teollisuudessa.

Laattojen asentaminen vielä kutistuvilla betonipinnoilla, kun massiivinen betonirakenne on kuivunut hyvissä olosuhteissa väh. 3 kk.

Tyyppi:

Jauhe sisältää sementtiä, täyteaineita, valikoituja lisäaineita, MICROTEC-kuituja ja joustavuuteen vaikuttavia muoveja.

Veteen sekoitettaessa saadaan kevyesti levittyvä laasti, jonka työaika on n. 30 min. Laasti kovettuu sitoutumalla ja kuivumalla.

Alustan esikäsitely:

Alusta voi olla kuiva tai kostea, mutta sen pitää olla luja, kantava, riittävän jäykkä, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä kerroksista.

Kipsialustojen ja huokoisten tai hiottujen kalsiumsulfaatti-pintojen pitää olla kuivia ja ne pohjustetaan ARDEX P 51 –pohjustusaineella laimennettuna veteen 1:3 (3 osaa vettä).

Metalli-, lasi-, lakka- ja muut vastaavat pinnat pohjustetaan sisätiloissa ARDEX P 82 -pohjustusaineella.

Sisätiloissa pohjustetaan vanhat laattapinnat ARDEX P 82 –pohjustusaineella tai tasoitetaan ohuelti yli ARDEX X 78 S –laastilla.

Märkätiloissa ja ulkotoissa keraamisten laattojen päällä käytetään tartuntana ARDEX 8+9 –vedeneristettä tai ARDEX P 4 –pohjustusainetta.

Laatoitus voidaan tehdä, kun tartuntakäsittely on kuivunut.

Työskentely:

Puhtaassa astiassa sekoitetaan puhdasta vettä ja jauhetta niin, että saadaan tasainen ja kevyesti levittyvä koostumus. Ennen käyttöä sekoitetaan laasti vielä kertaalleen paremman työstettävyyden saamiseksi.

Sekoitusuhde: ARDEX X 78 S 25 kg
Vesi n. 8 l

Laastikoostumusta voidaan muuttaa muuttamalla hieman laatan koosta tai työn luonteesta johtuen.

Jos laastista halutaan erityisen joustava ja vettä hylkivä, sekoitetaan se veteen sekoitetun ARDEX E 90 –lisäaineen kanssa seuraavasti:

ARDEX X 78 S 25 kg
ARDEX E 90 3,0 kg
Vesi 6,0 l

Lastan hammastus valitaan niin, että laattaan saadaan täysi tartunta.

Karkeat ja epätasaiset alustat voidaan tasoittaa ARDEX X 78 S –laastilla. Tasoituksen kuivuttua voidaan tehdä laatoitus.

Laastia levitetään kerralla vain niin suurelle alueelle, että laatat voidaan asentaa kostean laastiin asennusajan puiteissa.

Laattojen asentoa voidaan korjata n. 15 min. asennuksesta.

Kiinnitettäessä etupuolelta paperiverkkoon kiinnitettyjä lasi- tai posliinimosaiikkeja, levitetään laastia niin paljon, että laasti nousee saumoihin. Mahdollinen jälkisaumaus tehdään samalla laastilla.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Voidaan käyttää yli 5 °C –lämpötiloissa.

Korkeammat lämpötilat lyhentävät ja matalammat lämpötilat pidentävät työ- ja sitoutumisaikaa.

Huomaa:

Kiinnitettäessä laattoja rakennuslevyille varmistetaan, että nämä on kiinnitetty alustaan liikkumattomiksi.

Märkätiloissa, parvekkeilla ja altaissa noudatetaan ARDEX-järjestelmäratkaisuja.

Värjäntymisherkkien luonnonkivien asentamisessa noudatetaan ARDEX -luonnonkivien asennusjärjestelmää.

Kylpylöissä ja muissa kovan rasituksen tiloissa käytetään ARDEX WA -epoksia kiinnittämiseen ja saumaamiseen.

Kutistuvilla betonipinnoilla suunnitellaan liikuntasaumot rakennusmääräysten mukaan.

Tärkeää:

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Tämän vuoksi iho ja silmät suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa silmiin ottakaa yhteys lääkäriin.

Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

TEKNISET TIEDOT

ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitusuhde: n. 8 l vettä : 25 kg jauhetta tai
n. 1 TO vettä : 2,75 TO jauhetta

Jauhepaino: n. 1,2 kg/l

Märkäpaino: n. 1,6 kg/l

Menekki: Tasaisella alustalla, kun hammastus on
3x3x3 mm n. 1,2 kg jauhetta /m²
6x6x6 mm n. 1,9 kg jauhetta /m²
8x8x8 mm n. 2,3 kg jauhetta /m²

Työaika astiassa: n. 30 min. (20 °C)

Asennusaika: n. 30 min. (20 °C)

Korjausaika: n. 15 min.

Saumaus: n. 90 min. kuluttua (20 °C)

Tartuntalujuus: Jo 6 tunnin kuluttua > 0,5 N/mm²
Keraaminen laatta 28 d jälkeen
Kuiva- ja märkäräsitus 1,0 – 2,0 N/mm²
Lämpörasitus 1,0 – 1,5 N/mm²
Jää-sula –rasitus 1,0 – 1,5 N/mm²

Pakkaus: Säkki 25 kg netto

Varastointi: n. 6 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa

Takuu:

ARDEX-tuotteet on testattu laboratorioissa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta ja antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos.