



PÅ SÄKRA GRUNDER

ARDEX F 5

Fiberförstärkt fasadspackel

Cementbaserad fasadspackel med Microtec Teknologi

Kan spacklas tunt och tjockt

M1-emissionklass för byggnadsmaterial

Diffusionsöppen

Vatten- och väderbeständig

Kan målas efter 24 timmar i max 10 mm

ARDEX Oy
PL 53
02601 ESPOO
puhelin: 09 – 6869 140
Telefax: 09 – 6869 1433
E-mail: ardex@rdex.fi
Internet: www.ardex.fi

ARDEX F 5

Fiberförstärkt fasadspackel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

ARDEX F 5 används för reparation, upprätning och spackling av fasader vägg- och takytor. På torrt underlag innan dispersions-, lasyr-, acrylfärger, tapetklister, och liknande påföres. För användning inom- och utomhus

EGENSKAPER:

Vitt pulver bestående av fiberarmerat specialcement, väl dispergerbara plaster som ger produkten dess elastiska egenskaper.

Vid blandning med vatten får man ett smidigt spackel som kan bearbetas i ca 30 minuter. Efter 40 - 50 min. kan ARDEX F 5 filtas och glättas. ARDEX F 5 är lättslipad. Är kompatibel med ARDEX armeringsnät. ARDEX F 5 sjunker inte.

Efter härdning är spacklet spänningsfattigt och diffusionsöppet.

UNDERLAGET

Underlaget skall vara torrt, varaktigt bärkraftigt och fritt från damm, smuts och andra skiljemedel som kan förhindra vidhäftning. Så kallade elastiska målnings skikt, samt lösa eller svagt bundna målningskikt, lös puts och tapeter skall avlägsnas. I tveksamma fall rekommenderas provspackling.

BLANDNING

Blandningsförhållande: 12,5 liter vatten till 25 kg ARDEX F 5. Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Det färdigblandade brukets konsistens skall vara smidig och utan klumpar. Blanda endast så mycket spackelmassa som hinner användas inom ca 30 minuter.

Bearbetningstiden för bruket är ca 30 minuter vid ca 20°C. Lägre temperatur förlänger och högre temperatur förkortar bearbetningstiden.

ARBETSSÄTT

ARDEX F 5 kan användas vid temperatur över 5°C.

ARDEX F 5 kan påföras i en arbetsomgång i obegränsad lagtjocklek.

ARDEX F 5 har efter ca 40 - 50 min. vid ca 20°C härdat tillräckligt för att filtning eller glättning ska kunna påbörjas. Spackellagret kan målas med dispersionsfärger när det har torkat, som regel efter en dag (upp till 10 mm).

TEKNISKA DATA

Blandningsförhållande: 12,5 liter vatten till 25 kg pulver

Volymdelar: 1 del vatten till 2 delar pulver

Materialförbrukning: ca 0,9 kg/m²/mm

Bearbetningstid: ca 30 minuter (20°C)

Målnings- och Beläggingsbar:

Upp till 10 mm ca. 1 dygn
> 10 mm: Efter uttorkning

Tryckhållfasthet 28 dygn: 12 N/mm²

Böjhållfasthet 28 dygn: 5 N/mm²

Förpackning: säckar, 5 och 25 kg

Lagring: Förvaras torrt. 12 månader i obruten förpackning.

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller utlovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.