



VARMALLA POHJALLA

ARDEX P 3

Valumaton pohjustusaine

Seinä-, katto- ja lattiapinnoille

EC1-luokiteltu – ei emissioita

Liuotteeton

Pohjustus, tartuntasilta ja huokosten
sulkeminen – vettähylyvä vaikutus

Helpompi työstettävyys – ei roiski eikä valu

- Ei hukkaa valumattomasta koostumuksesta johtuen
- Ei valu iholle tai silmiin
- Täydellinen työstettävyys myös pään yläpuolella
- Ei sotke muita rakenteita



ARDEX Oy
PL 53
02601 ESPOO
Puhelin: (09) 6869 140
Telefax: (09) 6869 1433
E-mail: ardex@ardex.fi
Internet: www.ardex.fi

ARDEX P 3

Valumaton pohjustusaine

Käyttöalue:

Sisätiloissa. Seinä-, katto- ja lattiapinnalla.

Pohjustus ja tartuntasilta. Vettähylyvä vaikutus.

ARDEX P 3 on tarkoitettu tilanteisiin, kun käsiteltävä alue joudutaan rajaamaan tarkasti muista rakenteista kuten ovista ja ikkunoista tai muista seinä, lattia- ja kattopinnoista.

Tyyppi:

Liutteeton, EC1-luokiteltu valkoinen keinohartsiliosuuteen valituilla lisäaineilla. ARDEX P 3 on helppo levittää, eikä se valu tai roiski. Kovetuttuaan pohjustusaine on hieman tarramainen.

Alustan esikäsittely:

Alustan pitää olla puhdas, kuiva, luja ja pölytön.

Työskentely:

ARDEX P 3 on käyttövalmis ja levitetään lyhytkarvaisella telalla tai pensselillä.

Pohjustusaine levitetään kauttaaltaan ja annetaan kuivua vaaleaksi kalvoksi ennen seuraavaa työvaihetta.

Alustan lämpötilan pitää olla $> 10\text{ °C}$.

Seuraavassa taulukossa on mainittu tuotteen käyttöalue:

Alusta	jatkokäsittely
Betoniseinät ja -katot	ARDEX A 828
Sementti- ja kalkkisementtirappaus.	ARDEX A 826
Kipsilevy ja kipsirappaus	ARDEX A 950
Tiilimuuraus	ARDEX R 1
Keinohartsirappaus	
Kipsikartonki- ja kipsikuitulevy	
Keraaminen laatta	
Pesunkestävä dispersiomaali	
Vanha lateksimaali	
Akrylaattimaali	
Kipsirappaus ja kipsilevy	Keraamisen laatan asennus ARDEX-kiinnityslaasteilla.
Kipsikartonkilevy ja kipsikuitulevy	
Keraaminen laatta	
Betonilattia	Keraamisen laatan asennus ARDEX-kiinnityslaasteilla tai tasoitus ARDEX-lattiatasotteilla.
Tasoitus- ja oikaisumassat	
Tasotteet	

Huomaa:

ARDEX P 3 –pohjustusainetta ei voida käyttää ulkotiloissa eikä jatkuvasti märkänä olevilla alueilla.

Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.

Kuivumisaika on 1-3 tuntia riippuen työkohteen olosuhteista. Korkeat lämpötilat ja alhainen ilmankosteus lyhentävät ja matalat lämpötilat ja korkea ilmankosteus pidentävät kuivumisaikaa.

Kovan rasituksen lattioissa ja yli 5 mm:n tasoitepaksuuk-sien alla lattioilla käytetään ARDEX P 51, ARDEX P 82 tai ARDEX EP 2000 –tuotteita kyseisen tuote-esitteen mukaan.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Tekniset tiedot

ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Menekki:	n. 150-200 g/m ² alustan karkeudesta ja imukyvystä riippuen
Kuivumisaika:	n. 1-3 tuntia (20 °C)
Lattialämmitys:	soveltuu
Varoitusmerkinnät:	Ei
Emicode:	EC1
Pakkaus:	astia 5 kg ja 15 kg netto
Varastointi:	n. 12 kk pakkaselta suojattuna avaamattomassa alkuperäispak-kauksessa.

Takuu:

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta ja antamiemme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos.