



VARMALLA POHJALLA

ARDEX P 82

Pohjustusaine

Kaksikomponenttinen

Silleille ja tiiville alustoille

Liuotteeton

Korvaa neopreeniprimerin

Riskitön varastointi, kuljetus
ja työskentely

ARDEX Oy
PL 53
02601 ESPOO
Puhelin: (09) 6869 140
Telefax: (09) 6869 1433
E-mail: ardex@ardex.fi
Internet: www.ardex.fi

ARDEX P 82

Pohjustusaine

Käyttöalue:

Pohjustusaine ja tartuntasilta sileille ja tiiville alustoille kuten:

- ontelolaatat ja imubetonilattiat tasoitteiden alustana
- lastulevyt
- puu
- mosaiikkibetoni
- keraamiset laatat
- klinkkerit
- teräslevyt
- keinoainepinnoitteet
- lakka-, öljy- ja muovimaalit
- tasoitteiden ja kiinnityslaastien alustana

Vain sisätiloihin.

Työskentely:

Komponentit A ja B sekoitetaan 1:1 huolellisesti painon tai tilavuuden mukaan kunnes saavutetaan vaaleanpunainen, tasainen ja käyttövalmis primeri. Käyttöaika 18 - 20 °C lämpötilassa on n. 1 tunti.

ARDEX P 82 -keinoahartsiprimeri levitetään ohueksi kerrokseksi kuivalle ja puhtaalle alustalle, jossa ei ole tartuntaa heikentäviä aineita. Levitys suoritetaan siveltimellä, telalla, solukumilastalla tai sileällä lastalla. Voidaan ohentaa 5% vedellä levitettävyyden parantamiseksi.

Tasoitemassat tai kiinnityslaastit voidaan levittää, kun primeri on kuivunut kirkkaaksi kalvoksi. Kuivumisaika on n. 1 tunti riippuen ilmanvaihdosta, lämpötilasta ja alustasta. Matalat lämpötilat ja / tai suuri ilmankosteus voivat hidastaa primerin kovettumista.

ARDEX P 82 -keinoahartsiprimeri tekee hyvän tartuntasilan kaikille tiiville ja sileille alustoille, jotka ovat kiinteitä, kuivia ja puhtaita rasvasta, öljystä, vahasta, pölystä ja muista tartuntaa heikentävistä aineista.

Tasoitus tehdään viimeistään kahden päivän kuluttua primerin levityksestä.

Sekoitusastiat sekä työkalut voidaan puhdistaa vedellä välittömästi käytön jälkeen. ARDEX P 82 -keinoahartsiprimeri poistetaan vedellä tuoreena, se ei saa kuivua iholle. Ihokosketusta on vältettävä.

Tärkeää:

Sisältää epoksihartsia/polyamidoamiinia. Haitallista hengitettynä, ihokosketuksena ja roiskeina silmiin. Aiheuttaa ärsytystä sekä herkistymistä.

Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.

Aineen joutuessa silmiin huuhdellaan huolellisesti vedellä ja käännytään lääkärin puoleen. Iholle joutunut aine pestään vedellä ja saippualla. Tämän jälkeen iholle levitetään iho-voide.

Työn aikana käytettävä suojavaatetusta, suojahansikkaita, suojalaseja/kasvosuojainta.

Materiaalin kulutus: 100 - 200 g/m²

Varastointi: n. 12 kk kuivassa tilassa pakka-
selta suojattuna, mutta viileässä.

Takuu:

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta ja antamiemme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos.