



VARMALLA POHJALLA

ARDEX K 5

Salamatasoite

ARDURAPID-ominaisuus

Seinä- ja lattiakorjauksiin

Betonille ilman pohjustusta

Päällystys 30 min kuluttua

0 - 4 mm:n paksuuksiin



ARDEX Oy
PL 53
02601 ESPOO
Puhelin: (09) 6869 140
Telefax: (09) 6869 1433
E-mail: ardex@ardex.fi
Internet: www.ardex.fi

ARDEX K 5

Salamatasoite



ARDURAPID-ominaisuus, joka tarkoittaa nopeaa kovettumista ja täydellistä veden sitoutumista.

Käyttöalue:

ARDEX K 5 -salamatasoitetta voidaan käyttää betoni-, kar-kaistun kevytbetoni- tai Lecabetonipintojen tms. pintojen osittaintasoiuksiin tai muihin pienempiin korjauksiin.

Pienten reikien ja epätasaisuuksien paikkauksiin vaneri- ja lastulevyillä seinillä ja katoilla.

ARDEX K 5 -salamatasoitetta voidaan käyttää ylitasoituk-sissa 0 - 4 mm kerrosvahvuuksissa.

Vain sisätiloissa.

Alustan esikäsitteleminen:

Alustan pitää olla kuiva, kiinteä, pölytön ja puhdas tartun-taa heikentävistä aineista kuten öljy, rasva tms.

ARDEX K 5 tarttuu ilman pohjustusta melkein kaikkiin rakennusmateriaaleihin. Muovipinnat ja muut tiiviit pinnat pohjustetaan kuitenkin aina ARDEX P 51 - tai ARDEX P 82 -pohjustusaineilla, kts. tarkemmin pohjustusaineiden tuote-esitteistä.

Epävarmoissa tapauksissa suosittelemme yhteydenottoa tekniseen neuvontaamme ja mahdollista koetasoitusta.

Sekoitus ja levitys:

Puhtaassa astiassa sekoitetaan tasoitejauhetta ja puhdasta kylmää vettä siinä suhteessa, että saadaan tahnamainen ja tasainen massa. Yhtä tasoitekiloa kohti sekoitetaan n. 0,3 litraa vettä.

Työaika 18 - 20 °C lämpötiloissa on n. 5 min. Sekoita annos, joka ehditään käyttämään tässä ajassa. Korkeamat lämpötilat lyhentävät ja matalammat pidentävät työaikaa.

Tasoitepinta voidaan päällystää 30 min. kuluttua levityk-sestä em. lämpötiloissa. Parketti voidaan liimata suoraan tasoitteeseen 24 tunnin kuluttua.

Ennen päällysteen asentamista täytyy myös alusraken-teen olla riittävän kuiva päällysteelle.

ARDEX K 5 -salamatasoite on niin hienojakoinen, että se voidaan levittää yleensä "alas nollaan". Yli 4 mm ylitasoitukseen suosittelemme ARDEX A 45- tai ARDEX A 31 -tasoitteita.

Tiiviillä pinnoilla, joiden päälle tulee tiivis päällyste, on tasoitteen vähimmäispaksuus 1,5 mm, jotta saavutetaan tasaisesti imukykyinen alusta lattiapäällysteliimalle.

ARDEX K 5 -salamatasoitetta ei voida käyttää ulkotiloissa eikä alueilla, joilla on jatkuva seisova vesi.

Voidaan työskennellä yli 5 °C lämpötiloissa.

Huomaa:

Kun tasoitteen päälle asennetaan uiva parketti tai lami-naatti, asennetaan päällysteen ja tasoitteen väliin 0,20 mm PE-kalvo tai vastaava tiivis höyrynsulku teipatuin saumoin.

Tärkeää:

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Iho ja silmät suojataan. Mahdolliset roiskeet huuhdellaan huolellisesti vedellä. Jos ärsytys jatkuu pidempään käännyttään lääkä-rin puoleen.

Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointi-vaatimukset ja käytännön kokemus.

Tekniset tiedot

ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitusuhde: n. 0,33 l vettä : 1 kg jauhetta tai
n. 1,65 l vettä : 5 kg jauhetta

Jauhepaino: n. 0,86 kg/l

Tuorepaino: n. 1,5 kg/l

Menekki: n. 1,15 kg/m²/mm

Työaika: n. 5 min (18 - 20 °C)

Kävelykelpoinen: n. 0,5 tuntia (18 - 20 °C)

Päällystettävissä: n. 0,5 tunnin kuluttua (18 - 20 °C)

Kuulapuristuslujuus: Brinell

1 vrk kuluttua n. 20 N/mm²

7 vrk kuluttua n. 37 N/mm²

28 vrk kuluttua n. 40 N/mm²

Tuolinpyörä: kestää (väh. 1 mm tasoitetta)

Pakkaus: säkki 5 kg netto

Varastointi: n. 12 kk kuivassa tilassa avaamaat-tomassa alkuperäispakkauksessa.

Takuu:

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta ja antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos.