



VARMALLA POHJALLA

ARDEX K 75

Oikaisumassa

ARDURAPID-ominaisuus

Matala-alkalinen

3-50 mm:n paksuuksiin

Myös lattiakallistuksiin kaatotekniikalla

Soveltuu myös kipsikartonkilevylattioille

Hyvät työstöominaisuudet

Pienijännitteinen



ARDEX Oy
PL 53
02601 ESPOO
Puhelin: (09) 6869 140
Telefax: (09) 6869 1433
E-mail: ardex@ardex.fi
Internet: www.ardex.fi

ARDEX K 75

Oikaisumassa



ARDURAPID-ominaisuus, joka tarkoittaa nopeaa kovettumista ja täydellistä veden sitoutumista.

Käyttöalue:

ARDEX K 75 on pienijännitteinen, hyvin leviävä oikaisumassa oikaisemiseen ja tasoittamiseen betonipinnoilla, kipsipinnoilla ja kipsikartonkilevypinnoilla. Oikaisumassa soveltuu erityisen hyvin myös kaatojen tekemiseen märkätiloissa kaatotekniikalla. Asennettaessa uivaa lauta-parkettia tai laminaattia asennetaan 0,2 mm:n paksuinen muovikalvo väh. 200 mm:n teipatuin saumoin päällysteen ja oikaisumassan väliin.

Vain sisätiloissa.

Alustan esikäsitely:

Alustan pitää olla kuiva, luja, karkea, kantava ja puhdas tartuntaa heikentävistä kerroksista. Ennen oikaisutyötä suositellaan ARDEX-korkomerkkien asentamista lattialle. Pohjustus tehdään pohjustusaineiden tuote-esitteiden mukaan. Asennettaessa tiiviitä päällysteitä pitää koko lattiarakenteen olla kuiva. Epävarmoissa tilanteissa tehdään koetasoitus.

Päällystystyössä noudatetaan pintamateriaalin suhteellisen kosteuden enimmäisarvoa (BLY / by45 / valmistaja)

Sekoitus:

25 kg ARDEX K 75 jauhetta ja 3,75-4,00 l puhdasta ja viileää vettä sekoitetaan tasaiseksi ja hyvin leviäväksi massaksi. Sekoittaessa massa märkätilojen kallistuksiin vähennetään vettä 0,25-0,5 l/skk kallistuksista riippuen.

ARDEX K 75 voidaan myös pumpata tarkoitukseen sopivalla laitteistolla, jonka nopeus on väh. 40 l/min. Pumppauksessa asetetaan veden säätö 15-16%:iin, joka vastaa edellä mainittua 3,75-4,0 l vesimäärää.

Työskentely:

ARDEX K 75 on helppo levittää tasaisella tai hammas-tetulla lastalla ja leviää yleensä niin hyvin, että jälkitasoitus tai hionta ovat tarpeettomia.

Pumppaus:

Ennen pumppausta asennetaan ARDEX-rajalistat kynnyksille ja muihin tarpeellisiin rajakohtiin. Jos laitteisto seisoo pidempään kuin 15-20 minuuttia, puhdistetaan laitteisto.

ARDEX K 75 voidaan levittää yhdellä kerralla 3-50 mm:n paksuuksiin. Voidaan levittää yli 5 °C lämpötiloissa.

Märkätilojen lattiat:

Ennen tasoitusta varmistetaan rajalistalla, ettei oikaisumassa pääse valumaan lattiakaivoon –myös mahdolliset reiät seinän ja lattian rajakohdassa tukitaan ja tasoitteen tartunta seinärakenteeseen estetään. Säkilliseen (25 kg) sekoitetaan n. 3,5 l vettä. Oikaisumassa kaadetaan vain seinän viereen, josta sen annetaan valua kaivoa kohti.

Oikaisumassan leviämistä voidaan auttaa varsilastalla. Tarvittaessa kallistukset viimeistellään ARDEX A 31 -tasoitteella.

Huomaa:

ARDEX K 75 oikaisumassaa ei voida käyttää ulkotiloissa eikä jatkuvasti märkänä olevissa rakenteissa. Ei voida jatkaa hiekalla.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Tyyppi:

Jauhe sisältää erikoismenttejä, täyteaineita ja hyvin veteen liukenevia muoviaineita. Sekoittaessa veteen saadaan hyvin leviävä ja pienijännitteinen oikaisumassa, jolla saadaan helposti tasainen pinta lattiapäällysteille.

Tärkeää:

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Tämän vuoksi iho ja silmät suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa silmiin ottakaa yhteys lääkäriin.

Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

Tekniset tiedot

ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitussuhde:	n. 3,75 – 4,0 l vettä : 25 kg jauhetta
Tilavuuspaino:	1,45 kg/l
Märkäpaino:	2,2 kg/l
Menekki:	n. 1,7 kg jauhetta /m ² /mm
Työaika astiassa:	n. 0,5 tuntia (20 °C)
Kävelykelpoinen:	n. 2 tunnin kuluttua (20 °C)
Päällystettävyyys:	n. 24 tunnin kuluttua (20 °C)
Puristuslujuus:	1 päivän kuluttua n. 13 N/mm ² 20 päivän kuluttua n. 20 N/mm ² 28 päivän kuluttua n. 27 N/mm ²
Taivutusvetolujuus:	28 päivän kuluttua n. 7 N/mm ²
pH-arvo:	5 päivän kuluttua 8-9
Pakkaus:	25 kg säkki netto
Varastointi:	n. 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa.

Takuu:

ARDEX-tuotteet on testattu laboratorioissa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta ja antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos.