
ARDEX A31

Finkornigt snabbspackel

- Ingen primning på betong
- M1 emissionklass för byggnadsmaterial
- Belägningsbar efter 2 timmar
- Lättblandad
- Smidig/plastig
- Med ARDURAPIDEFFEKT (snabbhärdande och självtorkande)

ARDEX A31

Finkornigt snabbspackel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX A31 är ett finspackel för golv, vägg, tak.

För reparationer, upprättning och finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före mattläggning i t.ex. bostäder.

ARDEX A31 kan användas på de flesta golvmaterial. T.ex. betong, anhydrit, spånskivor keramiska plattor, golvgipsskivor osv.

Endast för användning inomhus.

EGENSKAPER

ARDEX A31 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och binder allt blandningsvatten.

ARDEX A31 är gångbar efter ca 40 minuter och beläggningsbar efter ca 2 timmar vid 20°C.

UNDERLAGET

Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas.

ARDEX A31 kan spacklas på underlag med rester av hårt lim som sitter väl fast. Med rester menas det som ev sitter kvar efter en mekanisk rengöring.

Endast täta icke sugande underlag samt underlag av trä behöver primas, för blandningsförhållande se produktblad ARDEX P51/ARDEX P52.

Vid beläggning med tät beläggning ska även underkonstruktionen vara uttorkad, max 85% RF.

BLANDNING

Blandningsförhållande: 3,7 liter vatten till 12,5 kg ARDEX A31

Blanda alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftigt omrörning till en klumpfri massa. Det färdigblandade spacklets konsistens skall vara pastaliknande och utan klumpar.

Bearbetningstiden vid 20°C är ca 30 minuter. Vid lägre temperatur förlängs och vid högre förkortas bearbetningstiden.

ARBETSSÄTT

ARDEX A31 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C.

ARDEX A31 kan spacklas ned till nära 0 mm och läggas i lagtjocklekar upp till 5 mm. ARDEX A31 får inte användas utomhus eller i fuktig miljö.

På icke sugande underlag som skall beläggas med en tät beläggning, skall ARDEX A31, för att bilda ett vattenabsorberande underlag, påföras i en tjocklek av minimum 1,5 mm.

OBSERVERA

ARDEX A31 får inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen.

Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av t.ex. drag, solbestralning eller användning av byggtork.

TEKNISKA DATA

Blandningsförhållande:	3,7 liter vatten till 12,5 kg pulver	
Densitet:	1,2 kg/liter	
Densitet (blandad):	ca 1,9 kg/liter	
Materialförbrukning:	ca 1,25 kg/m ² /mm	
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)	
Gångbar:	ca 40 minuter (20°C)	
Beläggningsbar:	ca 2 timmar (20°C)	
Beläggningsbar med ARDEX 1-K:	ca 24 timmar (20°C)	
Tryckhållfasthet:	1 dygn:	15 N/mm ²
	7 dygn:	25 N/mm ²
	28 dygn:	30 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	1 dygn:	5 N/mm ²
	7 dygn:	7 N/mm ²
	28 dygn:	10 N/mm ²
Kultryckhållfasthet:	1 dygn:	40 N/mm ²
	7 dygn:	55 N/mm ²
	28 dygn:	60 N/mm ²
Emballage:	Säckar á 12,5 kg	
Lagring:	Förvaras torrt.	
Lagringstid:	Se anvisningar på emballaget.	

ARDEX A31

Finkornigt snabbspackel

04-2004

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller utlovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.