
ARDEX F11

Vit fasadspackelmasa

- Vatten och väderbeständig
- Certifierad bruksanvisning för betongreparationsprodukter
- Härdar på 90 minuter
- Inom- och utomhus
- Kan efterbehandlas

ARDEX F11

Vit fasadspackelmasa

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX F11 är avsedd för spackling, bättring och avjämning av fasader, vägg- och takytor. Kan användas på betong, obehandlat murverk och puts. För coating och avjämning av ytor, upprättning av sprickor och håligheter och breda fördjupningar i väggar och tak. För inom- och utomhusbruk.

För användning inom- och utomhus.

UNDERLAGET

Underlaget kan vara torrt eller fuktigt men skall vara vidhäftningsbart, fast och fritt från damm, smuts och andra föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Tapeter, löst sittande eller svagt bunden målarfärg och lös puts skall avlägsnas. Inomhus skall lack-, olje- och plastfärg samt liknande täta underlag rengöras från vax, olja och fett innan spacklingen utförs.

Alla glatta ytor skall råslipas och primas med A82 konsthartsprimer som vidhäftningsskikt. Utomhus skall alla målningsskikt avlägsnas fullständigt innan spacklingen utförs. Glatta underlag skall råslipas.

Metaller måste påföras ett korrosionsskydd innan spackling. Korrosionsskyddet skall även ge god vidhäftning för ARDEX F11.

BLANDNING

Blandningsförhållande: 8,5 liter vatten till 25 kg ARDEX F11

Häll rent, kallt vatten i ett rent blandningskärl och tillsätt därefter pulvret under kraftig omrörning. Det färdig-blandade brukets konsistens skall vara smidigt, pasta-liknande och utan klumpar.

Bearbetningstiden för bruket är ca ½ timme vid ca 20°C. Lägre temperaturer förlänger och högre temperaturer förkortar bearbetningstiden.

ARBETSSÄTT

ARDEX F11 kan användas vid temperaturer över 5°C.

För spackelskikt över 5 mm skall ARDEX F11 drygas ut med ren och torr sand.

ARDEX F11 har efter ca 1½ timme vid ca 20°C härdat tillräckligt för att efterbearbetning, t.ex. slipning eller efterglättning ska kunna påbörjas.

Blandningsförhållande med sand: 8,5 liter vatten och 8,25 kg sand, kornstorlek 0 - 4 mm, till 25 kg ARDEX F11

Sättsprickor kan tätas med ARDEX F11. Fina sätt- och putsprickor skall utvidgas innan de upprättas med ARDEX F11. Vid rörelser i byggnaden kan det inte uteslutas att sprickorna återkommer.

Efter genomtorkning kan ARDEX F11 målas med alkaliresistent färg.

OBSERVERA

Genomtorkningen är beroende av spackelskiktets tjocklek samt de aktuella väderförhållandena. Färg på fuktigt underlag kan medföra kalkutslag. Färgfabrikanternas anvisningar för målning på cementbundna underlag skall följas både när det gäller helspacklade och delvis spacklade ytor.

TEKNISKA DATA

Blandningsförhållande:	8,5 liter vatten till 25 kg pulver
Volymdelar:	1 del vatten till 2¾ delar pulver
Densitet:	1,1 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,7 kg/liter
Material förbrukning:	ca 1,2 kg/m ² /mm
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Målnings- och Beläggningsbar:	Efter uttorkning
Tryckhållfasthet:	7 dygn: 6 N/mm ² 28 dygn: 14 N/mm ²
Böjdraghållfasthet:	7 dygn: 2 N/mm ² 28 dygn: 4 N/mm ²
Emballage:	Säckar á 25 kg
Lagring:	Förvaras torrt. Se anvisningar på emballaget

04-2004

ARDEX F11

Vit fasadspackelmassa

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller utlovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.