
ARDEX K5

Finkornigt snabbfinspackel

- För snabba lagningar
- Belägningsbar efter 30 minuter
- Primning ej nödvändig
- Med ARDURAPIDEFFEKT (snabbhärdande och självtorkande)

ARDEX Oy
Pb 53
02601 ESPOO
Tel 09 6869 140
Fax 09 6869 1433
E-mail: ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

ARDEX K5

Finkornigt snabbfinspackel

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX K5 är ett snabbfinspackel för golv, vägg, tak. För reparationer, upprättning och finspackling av håligheter och ojämnheter i underlaget före mattläggning i t.ex. bostäder.

Endast för användning inomhus.

EGENSKAPER

ARDEX K5 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och binder allt blandningsvatten.

ARDEX K5 är gångbar och beläggningsbar efter ca 30 minuter.

UNDERLAGET

ARDEX K5 kan användas på slipsatser, betong, anhydrit, keramiska plattor, klinker, golvgipsskiva och på spånskiva.

Underlaget skall vara torrt, fast och bärkraftigt samt fritt från damm, smuts och andra skiljemedel eller föroreningar som kan förhindra vidhäftning. Lösa och porösa delar av underlaget skall alltid avlägsnas.

Vid täta beläggningar skall även underkonstruktionen vara uttorkad max 85% RF.

BLANDNING

Blandningsförhållande: 1,65 liter vatten till 5 kg ARDEX K5

Blanda alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftigt omrörning till en klumpfri massa.

Det färdigblandade spacklets konsistens skall vara pastaliknande och utan klumpar.

ARBETSSÄTT

ARDEX K5 läggs inomhus vid temperaturer över 5°C.

ARDEX K5 kan belastas och beläggas med en tät beläggning efter ca 30 minuter vid 20°C.

Limning av parkett kan utföras tidigast efter 24 timmar.

På icke sugande underlag där en tät beläggning ska limmas skall ARDEX K5 läggas i min 1,5 mm lagtjocklek för att ge ett vattenabsorberande skikt.

ARDEX K5 kan spacklas i lagtjocklekar mellan 0-4 mm

OBSERVERA

ARDEX K5 kan inte användas utomhus eller i ständigt fuktbelastade utrymmen.

Undvik alltför snabb uttorkning som kan uppstå som en följd av t.ex. drag, solbestrålning eller användning av byggtork.

TEKNISKA DATA

Blandningsförhållande:	1,65 liter vatten till 5 kg pulver
	1 del vatten till 3,5 delar pulver
Volymdelar:	
Densitet:	0,86 kg/liter
Densitet (blandad):	ca 1,5 kg/liter
Material förbrukning:	ca 1,2 kg/m ² /mm (Innehållet i en 5 kg förpackning räcker till ca 4,4 m ² vid 1 mm lagtjocklek)
Bearbetningstid:	ca 5 min (20°C)
Gångbar:	ca ½ timme (20°C)
Beläggningsbar:	ca ½ timme (20°C)
Emballage:	Säckar à 5 kg
Lagring:	Förvaras torrt.
Lagringstid:	Se anvisningar på emballaget.

ARDEX K5

Finkornigt snabbfinspackel

04-2004

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller utlovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.