

---

# **ARDEX A950**

Snabbputs/snabbspackel, grå

---

- Spänningsfattig oavsett lagtjocklek
- M1 emissionklass för byggnadsmaterial
- Plattsättningsbar efter ca 2 timmar
- Fyller ut väl samt kan filtas och efterglättas
- Med ARDURAPIDEFFEKT (snabbhärdande och självtorkande)

# ARDEX A950

## Snabbputs/snabbspackel, grå

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

ARDEX A950 är en snabbputs för lagning av hål och andra skador samt bättring och spackling av vägg- och takytor. ARDEX A950 är ett bra underlag för plattsättning och andra typer av beläggningar

Endast för användning inomhus.

### EGENSKAPER

ARDEX A950 är ett pulver bestående av specialcement, lätta fyllstoffer och dispersionsplast. Pulvret blandas med vatten till ett smidigt fast bruk. Den härdade putsen är spänningsfattig och diffusionsöppen.

ARDEX A950 har ARDURAPIDEFFEKT, dvs. den härdar snabbt och den binder allt blandningsvatten.

### UNDERLAG

Underlaget ska vara torrt, fast, bärkraftigt och fritt från damm, smuts och andra skiljemedel. Gammal färg som inte sitter fast ordentligt samt löst sittande puts och gamla tapeter skall tas bort.

Täta glatta och icke sugande ytor skall rengöras noggrant och primas med utspädd ARDEX P51. Gips skall primas med ARDEX P51 utspädd med vatten i förhållandet 1:3.

### BLANDNING

**Blandningsförhållande:** 7,75 liter vatten till 25 kg ARDEX A950.

Blanda alltid i ett rent kärl med rent kallt vatten under kraftigt omrörning till en klumpfri massa. Låt bruket mogna i ca 1 - 3 minuter och rör därefter upp på nytt. Det färdigblandade spacklets konsistens skall vara fast och smidigt.

Blanda inte upp mer bruk än vad som går åt under bearbetningstiden.

### ARBETSSÄTT

ARDEX A950 används vid temperaturer över 5°C.

ARDEX A950 kan påföras i en arbetsomgång i obegränsad lagtjocklek.

Efter ca 1 timme vid ca 20°C har bruket härdat tillräckligt för att ytan ska kunna efterbehandlas, t.ex. filtas eller glättas

ARDEX A950 påføres med en slätspackel eller en putsbräda, beroende på lagtjocklek och underlag.

Bearbetningstiden är ca ½ timme vid ca 20°C. Högre temperatur förkortar och lägre temperatur förlänger bearbetningstiden.

### OBSERVERA

Plattsättning, ej natursten, kan påbörjas och fuktmembranet ARDEX 8+9 kan appliceras efter ca 2 timmar.

Plattsättning med natursten, målning och tapetsering mm samt applicering av fuktmembranet ARDEX S 1-K kan utföras efter ca 24 timmar. Alla tider gäller vid ca 20°C.

Vid fläckvis spackling kommer underlaget att suga olika mycket och ha olika alkalitet. För att få en kemiskt neutral och vit yta att måla på kan man efterspackla med ARDEX A828 eller ARDEX A826. Prima först med ARDEX P51 utspädd med vatten i förhållandet 1:3.

ARDEX A950 ska inte användas utomhus eller i ständigt fuktig miljö (bassänger och motsvarande).

### TEKNISKA DATA

<b>Blandningsförhållande:</b>	7,75 liter vatten till 25 kg pulver 1 del vatten till 3 delar pulver
<b>Volymdelar:</b>	
<b>Densitet:</b>	Ca 1,1 kg/liter
<b>Densitet (blandad):</b>	ca 1,4 kg/liter
<b>Material förbrukning:</b>	ca 1,1 kg/m <sup>2</sup> /mm
<b>Färg:</b>	Grå
<b>Bearbetningstid:</b>	ca 30 minuter (20°C) plattsättning ca 2 timmar
<b>Beläggningsbar:</b>	utom natursten: (20°C) ARDEX S 1-K ca 24 timmar (20°C) ARDEX 8+9 ca 2 timmar (20°C) övriga ytmaterial inklusive natursten ca 24 timmar (20°C)
<b>Tryckhållfasthet:</b>	1 dygn: 6 N/mm <sup>2</sup> 7 dygn: 10 N/mm <sup>2</sup> 28 dygn: 12 N/mm <sup>2</sup>
<b>Böjdraghållfasthet:</b>	1 dygn: 2 N/mm <sup>2</sup> 7 dygn: 3 N/mm <sup>2</sup> 28 dygn: 4 N/mm <sup>2</sup>
<b>Emballage:</b>	Säckar á 25 kg
<b>Lagring:</b>	Förvaras torrt. Se anvisningar på emballaget

# ARDEX A950

Snabbputs/snabbspackel, grå

---

04-2004

---

Vi garanterar att våra produkter utan undantag håller utlovad kvalitet. Den garantin kan vi utfärda efter omfattande tester och stor praktisk erfarenhet. Då vi emellertid inte har något inflytande över arbetets utförande och förhållandena på arbetsplatsen kan vi bara lämna anvisningar för hur arbetet ska utföras och inte utfärda någon garanti för det färdiga resultatet.