



VARMALLA POHJALLA

ARDEX X 78

MICROTEC-kiinnityslaasti, lattia



E(E)=kaksinkertainen
asennusaika

Sementtipohjainen

Täyttää C2-vaatimukset EN 12004 mukaan

Keraamisten laattojen ja betonilaattojen sekä luonnonkivien asentamiseen
sisä- ja ulkotiloissa

Kuituvahvistus

- pienentää laastin jännitteitä
- parantaa tartuntalujuutta
- pienentää laastin kutistumista

Vedenkestävä

Pakkasenkestävä

Pieni menekki

Helppo työstää

Ei sisällä irtoavaa kalkkia

Täydellinen laastipeitto

ARDEX X 78 + ARDEX E 90

= joustava ja vettähyllivä erikoislaasti (S2 EN 12002 mukaan)

Käyttöalue

Sisällä ja ulkona. Lattiat.

Muodonmuutoskykyinen kiinnityslaasti, joka mahdollistaa täyden laastipeiton alustan ja laatan väliin

- myös tiiviille keraamisille laatoille
- lasi- ja posliinimosaikeille
- betonilaatoille
- alkalista kosteutta kestäville luonnonkiville.

Voidaan käyttää myös parvekkeilla ja uima-altaissa.

Myös koviin rasituksiin teollisuudessa.

Laattojen asentaminen vielä kutistuvilla betonipinnoilla, kun massiivinen betonirakenne on kuivunut hyvissä olosuhteissa väh. 3 kk.

Tyyppi

Jauhe sisältää sementtiä, täyteaineita, valikoituja lisäaineita, MICROTEC-kuituja ja joustavuuteen vaikuttavia muoveja.

Veteen sekoitettaessa saadaan kevyesti levittyvä laasti, jonka työaika on n. 4 tuntia. Laasti kovettuu sitoutumalla ja kuivumalla.

Alustan esikäsitely

Alusta voi olla kuiva tai kostea, mutta sen pitää olla luja, kantava, riittävän jäykkä, pölytön ja puhdas tartuntaa heikentävistä kerroksista.

Kipsialustojen ja huokoisten tai hiottujen kalsiumsulfaattipintojen pitää olla kuivia ja ne pohjustetaan ARDEX P 51 -pohjustusaineella laimennettuna veteen 1:3 (3 osaa vettä).

Metalli-, lasi-, lakka- ja muut vastaavat pinnat pohjustetaan sisätiloissa ARDEX P 82 -pohjustusaineella.

Sisätiloissa pohjustetaan vanhat laattapinnat ARDEX P 82 -pohjustusaineella tai tasoitetaan ohuelti yli ARDEX X 78 -laastilla. Märkätiloissa ja ulkotiloissa käytetään tartuntana ARDEX 8+9 -vedeneristettä tai ARDEX P 4 -pohjustusainetta.

Laatoitus voidaan tehdä, kun pohjustus tai tartuntakäsittely on kuivunut.

Työskentely

Puhtaassa astiassa sekoitetaan puhdasta vettä ja jauhetta niin, että saadaan tasainen ja kevyesti levittyvä koostumus. Ennen käyttöä sekoitetaan laasti vielä kertaalleen paremman työstävyyden saamiseksi.

Sekoitusuhde: ARDEX X 78 25 kg
Vesi 9 l

Laastikoostumusta voidaan muuttaa hieman laatan koosta tai työn luonteesta johtuen.

Jos laastista halutaan erityisen joustava ja vettä hylkivä, sekoitetaan se veteen sekoitetun ARDEX E 90 -lisäaineen kanssa seuraavasti:

ARDEX X 78 25 kg
ARDEX E 90 4,5 kg
Vesi 8,5 l

Lastan hammastus valitaan niin, että laattaan saadaan täysi tartunta.

Karkeat ja epätasaiset alustat voidaan tasoittaa ARDEX X 78 -laastilla. Tasoituksen kuivuttua voidaan tehdä laatoitus.

Laastia levitetään kerralla vain niin suurelle alueelle, että laatat voidaan asentaa kosteaan laastiin asennusajan puitteissa.

Laattojen asentoa voidaan korjata 30 min. asennuksesta.

Kiinnitettäessä etupuolelta paperiverkkoon kiinnitettyjä lasi- tai posliinimosaiikkeja, levitetään laastia niin paljon, että laasti nousee saumoihin. Mahdollinen jälkisaumaus tehdään samalla laastilla.

Epävarmoissa tilanteissa suosittelemme koetyötä.

Voidaan käyttää yli 5 °C lämpötiloissa.

Korkeammat lämpötilat lyhentävät ja matalammat lämpötilat pidentävät työ- ja sitoutumisaikaa.

Huomaa

Kiinnitettäessä laattoja rakennuslevyille varmistetaan, että nämä on kiinnitetty alustaan liikkumattomiksi.

Märkätiloissa, parvekkeilla ja altaissa noudatetaan ARDEX -järjestelmäratkaisuja.

Värjäntymisherkkien luonnonkivien asentamisessa noudatetaan ARDEX Luonnonkivien asennusjärjestelmää.

Kylpylöissä ja muissa kovan rasituksen tiloissa käytetään ARDEX WA -epoksia kiinnittämiseen ja saumaamiseen.

Kutistuvilla betonipinnoilla suunnitellaan liikuntasaumot rakennusmääräysten mukaan.

Tärkeää

Sisältää sementtiä. Vaikuttaa alkalisesti. Tämän vuoksi iho ja silmät suojataan. Aine huuhdotaan iholta huolellisesti. Aineen joutuessa silmiin ottakaa yhteys lääkäriin.

Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maa-kohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.

Sitoutuneessa tilassa vaaraton ihmisille ja ympäristölle.

Tekniset tiedot

ARDEX-laatuvaatimusten mukaan

Sekoitusuhde: 9 l vettä : 25 kg jauhetta tai
n. 1 TO vettä : 2,25 TO jauhetta
(TO=tilavuusosa)

Jauhepaino: n. 1,2 kg/l

Märkäpaino: n. 1,6 kg/l

Menekki: Tasaisella alustalla, kun hammastus on
3x3x3 mm n. 1,3 kg jauhetta/m²
6x6x6 mm n. 2,1 kg jauhetta/m²
8x8x8 mm n. 2,7 kg jauhetta/m²
10x10x10 mm n. 3,0 kg jauhetta/m²

Työskentelyaika: n. 4 tuntia (20 °C)

Asennusaika: n. 60 min. (20 °C)

Korjausaika: n. 30 min.

Saumaus: n. 24 tunnin kuluttua (20 °C)

Tartuntalujuus: Keraaminen laatta 28 d jälkeen
Kuiva- ja märkärasitus 1,0–2,0 N/mm²
Lämpörasitus 1,0–1,5 N/mm²
Jää-sula -rasitus 1,0–1,5 N/mm²

Pakkaus: säkki 25 kg

Varastointi: 12 kk kuivassa tilassa avaamattomassa alkuperäispakkauksessa. Sarjanumeron 2 ensimmäistä numeroa kertovat valmistuskuukauden ja kolmas numero vuoden.

Takuu

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta ja antamiamme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos.



ARDEX Skandinavia A/S
Marielundvej 4
2730 Herlev
Denmark

06
54065

Cementitious Adhesive
EN 12004:C2E-S1