



VARMALLA POHJALLA

ARDEX E 25

Lisäaine tasoitteisiin

Parantaa elastisuutta.

Liuotteeton.

ARDEX OY
puh. 09 6869 140
ardex@ardex.fi
www.ardex.fi

ARDEX E 25

Lisäaine tasoitteisiin

Käyttöalue

Liuotteeton keinohartsilisäaine sementtipohjaisiin ARDEX-tasoitteisiin ja oikaisumassoihin. Lisää elastisuutta ja rullapyöränkestoa.

Vain sisätiloissa.

Tyyppi

Vaaleanrosa keinohartsidispersio, joka ohennetaan vedellä.

Työskentely

Käytä aina puhtaita astioita. Ravistetaan ennen käyttöä.

Materiaalin kulutus

Kulutus lasketaan laastiin tarvittavan veden ja valitun ARDEX E 25 -ohennussuhteen mukaan.

Sekoitus

Puhtaassa astiassa sekoitetaan lisäaine ja viileä vesi tasoitteisiin seuraavasti:

ARDEX K 14:

2 kg ARDEX E 25 : 5 l vettä : 25 kg jauhetta

ARDEX K 15:

2 kg ARDEX E 25 : 5,25 l vettä : 25 kg jauhetta

ARDEX K 70:

1,75 kg ARDEX E 25 : 4 l vettä : 25 kg jauhetta

ARDEX A 45:

1,75 kg ARDEX E 25 : 4,75 l vettä : 25 kg jauhetta

ARDEX A 30:

1 kg ARDEX E 25 : 3,5 l vettä : 12,5 kg jauhetta

ARDEX A 31:

1 kg ARDEX E 25 : 3,4 l vettä : 12,5 kg jauhetta

ARDEX E 25 ja vesi sekoitetaan keskenään, minkä jälkeen lisätään jauhe kuten normaalisti.

ARDEX E 25 -lisäys heikentää tasoitteen valuvuutta, mitä ei kuitenkaan saa kompensoida ylimääräisellä vedellä.

Varastointi

Suojataan pakkaselta ja suoralta auringolta. Varastointiaika 12 kk avaamattomassa astiassa kuivassa tilassa.

Huomaa

Tuotteisiin annettuihin käyttöohjeisiin saattavat vaikuttaa maakohtaiset rakennusmääräykset, rakenteet, sertifiointivaatimukset ja käytännön kokemus.

Takuu

ARDEX-tuotteet on testattu laboratoriossa ja käytännössä. Kun noudatetaan voimassa olevia viranomaisten määräyksiä ja ohjeita rakentamisesta ja antamiemme ohjeita tuotteen käytöstä, saadaan haluttu lopputulos.