



KINDLALT PÖHJALT

---

# ARDEX E 25

## Lisaaine tasandussegele

---

Parandab elastsust.

Lahustivaba.

---

ARDEX OY  
puh. 09 6869 140  
ardex@ardex.fi  
www.ardex.fi

# ARDEX E 25

## Lisaaine tasandussegudele

---

### Kasutusala

Lahustivaba tehisvaik-lisaaine tsemendipõhistele ARDEX-i tasandussegudele ja korrigeerimismassidele. Lisab elastsust, kontoritooli ratta taluvust.

Ainult sisetingimustes.

Tüüp

Heleroosa tehisvaik-dispersioon, veega lahjendatav.

### Töötamine

Kasuta alati puhtaid anumaid. Enne kasutamist loksutada.

### Materjali kulu

Kulu arvestatakse segusse vajamineva vee ja valitud ARDEX E 25 segamisvahekorra järgi.

### Segamine

Puhtas segunõus segatakse lisaaine ja jahe vesi segupulbriga alljärgnevalt:

#### ARDEX K 14:

2 kg ARDEX E 25 : 5 l vett : 25 kg pulbrit

#### ARDEX K 15:

2 kg ARDEX E 25 : 5,25 l vett : 25 kg pulbrit

#### ARDEX K 70:

1,75 kg ARDEX E 25 : 4 l vett : 25 kg pulbrit

#### ARDEX A 45:

1,75 kg ARDEX E 25 : 4,75 l vett : 25 kg pulbrit

#### ARDEX A 30:

1 kg ARDEX E 25 : 3,5 l vett : 12,5 kg pulbrit

#### ARDEX A 31:

1 kg ARDEX E 25 : 3,4 l vett : 12,5 kg pulbrit

ARDEX E 25 ja vesi segatakse esmalt omavahel ja seejärel lisatakse segupulber nagu tavaliselt.

ARDEX E 25 lisamine võib vähendada segu valguvust, seda ei tohi kompenseerida üleliigse vee lisamisega.

### Ladustamine

Kaitstakse külmumiselt ja otseselt päikesepaistelt. Säilivusaeg kuivas ruumis 12 kuud avamata nõus.

### Pane tähele

Toodetega kaasnevaid kasutusjuhendeid võivad mõjutada riigis kehtivad ehitusmäärused, konstruktsioonid, sertifitseerimise nõuded ja praktiline kogemus.

---

### Garantii

ARDEX-i tooted on testitud nii laboratoorselt kui ka praktikas. Kui järgitakse kehtivaid ametlikke ehitamise määrusi ja eeskirju ning meiepoolseid juhiseid toodete kasutuse kohta, saadakse soovitud lõpptulemus.